

IZOTERM SP.J.

KARTA TECHNICZNA STYROPIANU EPS 038 DACH/PODŁOGA

Płyty styropianowe EPS 038 DACH/PODŁOGA są odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu, produkowane są w wymiarach 1000 x 500 x od 10 mm wg. życzeń klienta (co 10 mm).

Płyta Fasada może mieć wykończone boki na zakładkę.

Płyty styropianowe EPS 038 DACH/PODŁOGA oznaczone poniższym kodem wg normy

EN 13163:2012+A1:2015

EPS-EN 13163- T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(10)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CECHA	JEDNOSTKA	DEKLAROWANA KLASA	WYMAGANE
Długość	mm	L(2)	± 2 mm
Szerokość	mm	W(2)	± 2 mm
Grubość	mm	T(2)	± 2 mm
Prostokątność na długości i szerokości	mm/m	Sb(2)	± 2 mm/1000 mm
Płaskość	mm	P(10)	± 10 mm
Wytrzymałość na zginanie	kPa	BS 125	≥125
Wytrzymałość na rozciągani siłą prostopadłą do powierzchni czołowych	kPa	TR100	≥100
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym	kPa	CS(10)80	≥80
Stabilność wymiarów w normalnych warunkach (temperatura 23°C, 50% wilgotności względnej)	%	DS(N)2	± 0,2
Stabilność wymiarów w określonych warunkach (temperatura 70°C, 48h)	%	DS(70,-)2	± 2
Współczynnik przewodzenia ciepła	W/mK	0,038	0,038
Reakcja na ogień		E	

OPÓR CIEPLNY W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI WYROBU

Grubość d_k [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Opór cieplny $R_{0, [m^2 \cdot K/W]}$	0,25	0,50	0,75	1,05	1,30	1,55	1,80	2,10	2,35	2,60	2,85	3,15	3,40	3,65	3,90
Grubość d_k [mm]	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Opór cieplny $R_{0, [m^2 \cdot K/W]}$	4,20	4,45	4,70	5,00	5,25	5,50	5,75	6,05	6,30	6,55	6,80	7,10	7,35	7,60	7,85

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Zastosowanie jako izolacja cieplna.

Płyty styropianowe EPS 038 DACH/PODŁOGA służą do :

- izolacji cieplnej podłóg pod podkładem posadzkowym;
- izolacji cieplnej dachów stromych między i pod krokiewiami, podłóg, poddaszy i strychów użytkowych oraz nie użytkowych w budownictwie mieszkaniowym;
- izolacji cieplnej podłóg na gruncie przy małych obciążeniach, tarasów, balkonów;
- izolacji cieplnej podłóg na wszystkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji, podłóg w systemie ogrzewania podłogowego;
- izolacji cieplnej stropodachów pełnych lub wentylowanych;
- izolacji cieplnej miejsc poniżej poziomu gruntu, w sposób zapewniający ochronę przed bezpośrednim działaniem wilgoci.

Płyta styropianowa EPS 038 DACH/PODŁOGA nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro itp.).

OBRÓBKĄ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Przy obróbce płyt wykorzystuje się ogólnodostępne narzędzia np. noże i ręczne piły. Kontakt z płytami nie powoduje oparzeń rąk, podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych dla zdrowia skutków.

Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej typu: maski przeciwpyłowej, ubrania lub okulary ochronne, rękawice.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Płyty dostarczane są w paczkach w tylko i wyłącznie oryginalnym opakowaniu producenta ułatwiającym ich transport oraz umożliwiającym rozpoznanie wyrobu.

Płyty z polistyrenu ekspandowanego nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych dlatego nie zaleca się ich składowania w bezpośrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiałami łatwopalnymi.

Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych.

PAKOWANIE

Ilość płyt w opakowaniu, powierzchnia krycia i objętość w zależności od grubości płyty.

Płyty gładkie:

Grubość płyt (mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Ilość płyt w paczce (szt)	60	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3
Powierzchnia płyt, paczka (m ²)	30	15	10	7,5	6	5	4	3,5	3	3	2,5	2,5	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Objętość paczki (m ³)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,28	0,28	0,3	0,3	0,28	0,3	0,3	0,28	0,3	0,24	0,26	0,27	0,29	0,3

Płyty frezowane:

Grubość płyt (mm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Ilość płyt w paczce (szt)	12	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3
Powierzchnia płyt, paczka (m ²)	5,6	4,66	3,71	3,25	2,77	2,8	2,36	2,33	1,84	1,85	1,87	1,37
Objętość paczki (m ³)	0,28	0,28	0,26	0,26	0,25	0,28	0,26	0,28	0,24	0,26	0,28	0,22

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Deklaracja właściwości użytkowych nr 6/11/2025/CPR
- Atest higieniczny nr B.BK.60111.0268.2022

KONTAKT

Izoterm Sp.j.

ul. Słoneczna 2

63-600 Kępno

Tel. 62/78105 70

e-mail: biuro@izoterm.kepno.pl